

VIKING**HD / DD rojo**
Ficha técnica - Tejido

Ficha técnica - Tejido	Tejido de punto de poliéster
Recubrimiento exterior:	Mezcla de caucho natural (NR) y EPDM
Recubrimiento interior:	Ninguna
Peso, nominal	1550 g/m ²
Color (exterior / interior)	Rojo / Negro

Rendimiento físico		
Propiedades	Método de prueba	Resultado
Resistencia a la abrasión	EN 5470-1	> 12 000 rondas
Resistencia al desgarro, urdimbre/trama	ISO 4674	> 40 N / > 35 N
Resistencia a la tracción, urdimbre/trama	ISO 1421	> 700 N / > 500 N
Resistencia a la perforación	EN 863	> 50 N

Rendimiento de barrera: permeabilidad química (EN 14225:2017)		
Nombre químico	Categoría / Familia química	Tiempo de avance (minutos)
Ácido sulfúrico al 50%	Ácidos / Ácido inorgánico	> 480
Hidróxido de sodio, 50%	Bases / Solución alcalina	> 480
Isopropanol	Disolvente polar / Alcohol	> 480
Tolueno, 0,05%	Hidrocarburo / Hidrocarburo aromático	> 480
Líquido B*	Combustibles / Petróleo	34
Líquido F*	Combustibles líquidos / Diésel o combustible aviación	> 480

TPuebas realizadas según ISO 6529, criterio de ruptura 1,0 µg/cm²/min, duración de la prueba 8 horas.

* Líquido B = 70 % isooctano/30 % tolueno, Líquido F = 80 % aceite de parafina/20 % metilnaftaleno

Rendimiento de la barrera: penetración de agentes infecciosos (EN 14225-2:2017, EN 14126:2003)			
	Método prueba	Resultado	Clase
Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales contaminados.	ISO 16603	Sin penetración	6 de 6
Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre.	ISO 16604	Sin penetración	6 de 6
Resistencia a la penetración microbiana húmeda	EN ISO 22610	Sin penetración	6 de 6

Edición 20.07

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Para mayor información, visítenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacífico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.



Documento traducido al español por MarineVision S.L.

Distribuidor para España: MARINE VISION S.L.

Polígono Industrial La Vega, nave 19; 29650 Mijas-Costa (Málaga) ESPAÑA

Tel: (+34) 952 473 230 | Fax: (+34) 952 585 545 | email: comercial@marinevision.es | www.marinevision.es